

## LINHA PRINT

### Características:

- Frontal: PVC monomérico 80 micra (0.08) linha completa, exceto Branco Blockout = 90 micra (0.09);
- Cola: Acrílica aquosa permanente (blockout = permanente cola cinza);
- Liner: Papel Couché 150g/m<sup>2</sup> siliconado (branco brilho e fosco - tradicionais)  
Papel Couché 120g/m<sup>2</sup> siliconado (branco blockout, transparentes e jateado transparente);
- Dimensões: 1.06m X 50m / 1.27m X 50m (branco brilho e fosco - tradicionais)  
1.06m x 50m / 1.22m x 50m (branco blockout)  
1.06m X 50m / 1.22m X 50m (transparentes e jateado transparente);
- Não propaga fogo e possui resistência a mofo.

### Expectativa de durabilidade do material aplicado\*:

- 05 anos externo e interno (sem impressão)
- \*Importante: a durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude das técnicas de aplicação e conservação. No caso de aplicações horizontais, a durabilidade pode ser reduzida em aproximadamente 20%.

### Durabilidade do material estocado\*:

- Durabilidade de 24 meses em estoque, a partir da data de fabricação sobre qualquer defeito devidamente comprovado pela equipe técnica Etherna, quando acondicionado em sua embalagem original e caso o armazenamento do material tenha seguido corretamente as recomendações abaixo indicadas.

### Armazenamento:

- O produto deve ser armazenado em sua embalagem original e em ambientes com temperatura máxima de 30°C, com uma umidade relativa entre 30% e 40%, livre de raios solares e extrema umidade;
- Seguir as recomendações de empilhamento informadas na caixa (06 bobinas/fileiras na posição horizontal).

### Conversões:

- Aceita impressão digital base solvente (ecossol, mild solvente e solvente tradicional), digital de cura UV / UV Led, digital Látex, serigráfica de cura UV / Convencional, flexográfica de cura UV e offset UV;
- Aceita recorte eletrônico, corte e vinco, laminação a frio, entre outros.

### Recomendações:

- Aplicar em superfície lisa e plana, previamente desengordurada e limpa com álcool isopropílico, evitando assim contato com impurezas, oleosidades, gorduras, poeiras ou qualquer tipo de produto químico que possa contaminar ou inibir a aderência do autoadesivo;
- Após a remoção do liner (papel protetor siliconado), utilize uma espátula e aplique o material, pressionando-o contra a superfície desejada para ativar a cola do vinil, a fim de atingir a aderência desejada;
- Depois de aplicado, evitar produtos agressivos e atritos constantes.